# Эмаль ХВ-7141^ (эмал. ХВ=7141) ТУ 6-10-1263-77/эмаль КО-868= Назначение: ХВ 7141

Івано-Франківськ, Україна

Эмаль ХВ-7141^ (эмал. ХВ=7141) ТУ 6-10-1263-77/эмаль КО-868=
Назначение:
ХВ 7141 ТУ 6-10-1263-77 предназначается для окрашивания мостовых металлоконструкций, а также бетонных и железобетонных строительных конструкций, эксплуатируемых в промышленной атмосфере в условиях воздействия агрессивных газов щелочного и кислого характера. Покрытие эмалью облад9ет высокой водостойкостью и стойкостью при кратковременном обливе расворами щелочей и кислот.
Состав:
Полуфабрикат эмали ХВ 7141 представляет собой суспензию пигментов, наполнителей целевых добавок, в растворе хлорированной поливинилхлоридной смолы в смеси органических растворителей. Эмаль представляет собой двухкомпонентную систему, состоящую из полуфабриката эмали и отвердителя, смешиваемых перед употреблением. В качестве отвердителя используется отвердитель № 1 ТУ 6-10-1263-77.
Физико-механические свойства:
Характеристики Значения
Внешний вид пленки эмали
после высыхания пленка должна быть ровной, однородной, без посторонних включений.
Условная вязкость полуфабриката эмали по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20, 0+0, 5)С, с
60-100
Массовая доля нелетучих веществ, %
37+2
Время высыхания до степени 3, при температуре
(20+2)С, мин, не более
30
Стойкость покрытия при Т (20+2)С к статическому
воздействию раствора гидроокиси натрия с массовой
долей нелетучих веществ 25%, ч, не менее
24
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более
1
Адгезия пленки, баллы, не более
2
Жизнеспособность эмали после смешивания компонентов при температуре (20+2)С, ч, не менее
8
Рекомендации по применению:
Полуфабрикат эмали ХВ-7141 перед применением тщательно перемешать. Компоненты смешиваются перед применением в соотношении на 100 частей полуфабриката эмали – 0, 64 части отвердителя №1.
Разбавление:
При нанесении пневмораспылением в производственных условиях эмаль разбавляют до рабочей вязкости 16-22 с по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20, 0+0, 5)С растворителем марки Р-4 или Р-4А.

разбавленную эмаль перед применением необходимо выдержать 0, 5 ч.
Хранение: Срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.
Стандарт: ТУ 6-10-1263-77
Изготовление продукции – через 3-4 дня после оплаты.
Заказ эмали ХВ-16 от 20кг
Отправка перевозчиками.
Отдел сбыта: (044) 38324-82; (044) 383-1534, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73–Елена Владимировна

---

| | | |
|---|---|---|
| Price: Договірна | Тип оголошення: Продам, продаж, продаю | Торг: -- |

**Владимировна Елена** **0443832482**